

TRF FUGA

• Esnek, Derz Dolgu Harcı

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Çimento esaslı 1-6 mm derz aralıklarında kullanılan tek bileşenli, polimer katkı, esnek, aşınmaya dayanıklı derz dolgu malzemesidir.

AVANTAJLARI

- Dış mekanlarda kullanılır.
- Yüzme havuzlarında kullanıma uygundur.
- Hazırlaması kolay ve hızlıdır.
- Silikon takviyelidir.
- Aşınmaya dayanıklıdır.
- Sırlı yüzeylere zarar vermeden uygulanır.
- Yapışma gücü mükemmeldir.
- Donma çözünme döngüsünde dayanıklıdır.
- Büyük ebatlı seramiklerde güvenle kullanılır.
- 1-6 mm derz dolguları için uygundur.

KULLANIM ALANLARI

- Seramik, fayans, cam mozaik, mermer ve benzeri kaplama malzemelerinin derz dolgusunun yapılmasında.
İç Mekan Uygulamaları;
- Banyo, WC, mutfak, ıslak hacimlerde
- Duvar ve zeminde
Dış Mekan Uygulamaları;
- Balkon, teras
- Dış cephelerde

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Derz dolgu uygulaması öncesinde yapıştırıcı prizini almış,
- Derz araları, tutunmayı önleyecek pislik ve kalıntılardan arındırılmış,
Derz arası derinliği, seramik kalınlığının 2/3'ünden az olmamalıdır
- Sıcak ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılırken ve emiciliği yüksek havalarda kaplama malzemeleri kullanıldığında derz aralarını temiz su ile nemlendirilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

RENK	TALEP EDİLEN RENK
YOĞUNLUK	1,90 kg/dm ³
BASMA MUKAVEMETİ	≥ 15,00 N/mm ²
EĞİLME MUKAVEMETİ	≥ 2,50 N/mm ²
SICAKLIK DAYANIMI	(-20°C) - (+80°C)
KAP ÖMRÜ	1 SAAT
ÇALIŞMA SÜRESİ	25 DK
KULLANIMA AÇILMA SÜRESİ	24 SAAT
AŞINMA DAYANIMI	1000 mm ³

**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir.

RAF ÖMRÜ

- Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

KARIŞIMIN HAZIRLANMASI

- 6,50 lt temiz su, boş ve temiz bir kovaya boşaltılıp, 20 kg toz bileşen yavaşça boşaltılarak topak kalmayınca kadar 400 devir/dakika düşük devirli mikser yardımıyla karıştırılır.
- Harç olgunlaşması için 5-7 dakika dinlendirilir.
- Uygulamaya başlamadan önce 30 saniye tekrar karıştırılır.

UYGULAMA METODU / EKİPMANLARI

- TRF FUGA derz malası, sert kauçuk uçlu çek-pas ile yüzeye uygulanır.
- Uygulama tüm derzler boşluksuz dolacak şekilde, çapraz dairesel hareketlerle uygulanarak, boşluklar doldurulmalıdır.

Tüketim

- Değişken

EKİPMANLARIN TEMİZLİĞİ

- Yaş iken su ile temizlenebilir.
- Kuruduktan sonra sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve +35 °C arasında olmalıdır.
- Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.
- Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.
- Bu şartlar uygun çalışma süresini kısaltabilir.

- Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harç kullanılmamalı, uygun şekilde bertaraf edilmelidir.
- Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.
- Yapıştırıcı bulaşmış yüzeyler, kuruma gerçekleşmeden nemli bez ile temizlenmelidir.
- Uygulamadan sonra 24 saat direkt su temasından ve yaya trafiğinden korunmalıdır.

AMBALAJ

Kraft Torba	20 kg
Palet Ölçüsü	80 x 120
Paletteki adedi	60



Üretici Notu:

1(bir) yıllık son kullanım süresinin dolması, ürünün artık spesifikasyonları karşılayamama durumu olabileceğini gösterir. TÜRKFALT A.Ş, kullanım süresi dolmuş söz konusu ürünü kullanmadan önce, eğer bu teknik bültende belirtilen değerleri hala karşılıyorsa bile yine de test etmenizi önerir. TÜRKFALT A.Ş. kullanım süresinin dolmasından sonra ürünle ilgili hiçbir şekilde sorumlu veya yükümlü olmayacaktır.