

TRF RM 300

• Yüzey Düzeltme Onarımları İçin Tamir Harcı

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Çimento esaslı, polimer modifiyeli, ani ısı değişimlere dirençli, ince taneli yüzey düzeltme ve tamir harcıdır.

AVANTAJLARI

- Hazırlaması kolay ve hızlıdır.
- Yüksek adersansa sahiptir.
- Büzülme yapmaz
- Düşey yüzeylerde sarkma yapmaz.
- Tek katta istenilen performansı verir.

KULLANIM ALANLARI

- Beton, yüzeylerin tamiratında,
- Düzeltme tamiratlarında,
- Duvar ve tavanların sıvanmasında,
- Su yalıtımı öncesi zemin hazırlığında kullanılabilir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Yüzey; kürünü almış, sağlam olmalıdır, gevşek sırt, harç, beton parçası, gibi kalıntılar temizlenmeli sağlam yüzeye ulaştırılmalıdır.
- Gerekli koşullarda yüzey mekanik olarak temizlenmelidir.
- Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır.
- Uygulamadan önce zemin nemlendirilmeli ancak su göllenmesine izin verilmemelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

RENK	GİRİ
KARIŞIMIN YOĞUNLUĞU	1,70 kg/dm ³
BASINÇ DAYANIMI	≥ 10,00 N/mm ²
ADERANS	≥ 1,0 N/mm ²
UYGULAMA KALINLIĞI	2 mm- 5 mm
TAM KÜRLENME SÜRESİ	28 GÜN
SICAKLIK DAYANIMI	-20 °C +400°C
UYGULAMA SICAKLIĞI	+5°C +35°C

RAF ÖMRÜ

- Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.
- Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak korunmalıdır.
- Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır.

KARIŞIMIN HAZIRLANMASI

- 6,00 – 6,50 lt temiz su, boş ve temiz bir kovaya boşaltılıp, Tamir harcı yavaşça boşaltılarak topak kalmayınca kadar 400 devir/dakika düşük devirli mikser yardımıyla karıştırılır.
- Harç olgunlaşması için 5-10 dakika dinlendirilir.
- Uygulamaya başlamadan önce 30 saniye tekrar karıştırılır.

UYGULAMA METODU / EKİPMANLARI

- Hazırlanan harç uygun ekipman ile uygulanır.
- Min. 2 mm Max. 10 mm kalınlıkta uygulanmalıdır.
- Kalın uygulamalar 2 -3 kat olarak uygulanmalıdır.
- Katlar arasında tam kuruma gerçekleşene kadar beklenmelidir.
- Hazırlanan ürünün 2-3 saat içerisinde kullanılması gerekmektedir.

Kullanım süresi geçmiş harç bertaraf edilmelidir.

Sarfiyat

- 1 mm kalınlık için 1,70 kg/m².

EKİPMANLARIN TEMİZLİĞİ

- Yaş iken su ile temizlenebilir.
- Kuruduktan sonra sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve +35 °C arasında olmalıdır.

- Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.
- Ürün kürünü alana kadar yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.
- Bu süre sıcaklık ve nem oranına göre değişkenlik gösterebilir.

AMBALAJ

Kraft Torba	25 kg
Palet Ölçüsü	80 x 120
Paletteki adedi	54



TÜRKFALT

Üretici Notu:

1(bir) yıllık son kullanım süresinin dolması, ürünün artık spesifikasyonları karşılayamama durumu olabileceğini gösterir. TÜRKFALT A.Ş, kullanım süresi dolmuş söz konusu ürünü kullanmadan önce, eğer bu teknik bültende belirtilen değerleri hala karşılıyorsa bile yine de test etmenizi önerir. TÜRKFALT A.Ş. kullanım süresinin dolmasından sonra ürünle ilgili hiçbir şekilde sorumlu veya yükümlü olmayacaktır.